

# FORMPLYWOOD

FILMBELAGD PLYWOOD FÖR FORMSÄTTNING VID BETONGGJUTNING,  
TILLFÄLLIGA AVSKÄRMNINGAR, PÅKÖRNINGSSKYDD, LAGERINREDNING.

**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET

# FORMPLYWOOD

**Material:** Plywood med kärna combi Poppel/Eucalytus eller helt i Poppel.

Tillverkas av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vatten och väderbeständigt fenollim.

Skivornas yta är belagd med en slät och slitstark fenolfilm i standardfärg mörk. Fenolfilmen består av en pappersstomme som impregnerats med fenolharts. Normalt används film med en vikt av 120g/m<sup>2</sup> eller 220g/m<sup>2</sup>, skivornas kanter skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

Viktigt! Skivan ska alltid kantförseglas när den sågats/kapats till annat format.


Antalet gjutningar avgörs av skivans uppbyggnad och ytfanér samt tjockleken på fenolfilmen, men framför allt hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken typ av formolja som används. Antalet gånger plywooden kan återanvändas är endast avsett som en uppskattning och är inte någon form av garanti. Formplywood Combi: upp till 5 ggr. Formplywood Poppel upp till 3 ggr.

**Användningsområde:** Formning vid betonggjutning, påkörningsskydd, avskärmning, lagerinredning, emballage m.m.

**Lagring:** Skivorna skall förvaras inomhus i en torr byggnad. Om förvaring måste ske utomhus skall de täckas över med polyeten eller presenning och staplas plant ovan mark på tätt lagda underlägg.


## FORMPLYWOOD

Kärna i combi Poppel/Eucalyptus, WBP-limmad , 120 g fenolfilm, kantförseglad.



Format mm	Tjocklek mm
1200 x 1200	12
2500 x 1200	12
2500 x 600	12
2500 x 1200	15
2500 x 1200	18
2500 x 1200	21

Kärna i Poppel, WBP-limmad , 220 g fenolfilm, kantförseglad.



Format mm	Tjocklek mm
1200 x 1200	12
2500 x 1200	12
2500 x 600	12
2500 x 1200	15
2500 x 1200	18
2500 x 1200	21



MILJÖMÄRKNING

### Hållbarhet:

Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av vårt piktogram för miljömärkning. Det betyder att produkten finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

Läs mer om våra piktogram på [www.boandren.se](http://www.boandren.se).

*Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.*